

ARKİM ARBLOCK WALLBLOCK 1322**TANIM:**

- Performans arttırıcı kimyasallar ile yüzeyleri bağlama aderansı kuvvetlendirilmiş yüksek yapışkanlığa sahip çimento esaslı, pratik duvar örgü harcıdır

UYGULAMA ALANLARI:

- Tuğla, briket, bims ve taş duvar örmede kullanılır

ÖZELLİKLERİ:

- Ürün performansını ve işlenebilirliğini arttırıcı kimyasal katkıları içerir.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Kolay hazırlanır ve kolay uygulanır.
- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Arslanlı Arblock Wallblock uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ v.b. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
- Zemindeki bozuklukları düzeltmek için ilk sıra klasik harçla teraziye getirilerek örülmelidir. Diğer sıraların örülmesinde bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.

UYGULAMA TALİMATI:

- Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
- Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
- Harç 4,25-4,75 litre suya 25 kg Arslanlı Arblock Wallblock oranında hazırlanmalıdır.
- Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
- Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
- Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
- Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
- Yapıştırıcı bütün yüzeye yayılmalı 10 x 10 x 10 mm tarak ile taraklanarak aynı kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Örgü yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3 mm genişliğinde derz bırakılmasına özen gösterilmeli, derz aralarının yapıştırıcı ile tamamen dolmasına dikkat edilmelidir.
- Taraklanan harç üzerine 10-15 dakika içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır.
- Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
- Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

TÜKETİM:

-1m² alan için kg sarfiyat (1cm kalınlık için)

	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)	Tüketim (kg/m ²)
Tuğla	85	190	190	13
Tuğla	135	190	190	20
İzotuğla	145	240	235	17
Beton Briket	190	240	235	22
Bims Briket	190	390	195	20
Bims Briket	150	390	185	17
Bims Briket	190	390	185	21

UYARILAR:

- Karışımın su / toz oranına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu oranın bozulması dökülmelere ve mukavemet düşüklüğüne neden olabilir.
- Çok sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamlarda yapılacak uygulamalar sonucunda dökülmeler ve mukavemet kayıpları görülebilir.
- Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
- Torba içerisinde taşlaşma gibi durumlarla karşılaşıldığında kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Çimento ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır. Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su ile yıkama yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

- Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır. Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

AMBALAJ:

25 kg kraft torba

H315: Deride tahrişe neden olur

H318: Ciddi göz hasarlarına neden olur

H317: Deride alerjik bir reaksiyona neden olur

Technical Data Sheet/Publish Date: 01.01.2013/Revision No: 01/Revision Date:20.11.2017

H335: Solunum yollarını tahriş edebilir.

H373: Organlara zarar verebilir uzun süreli veya mükerrer maruz kalma halinde

R37/38: Solunum yolları ve deri için tahriş edici

R41: Göze ciddi zarar verme riski

R43: Deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir



	İşlenebilme süresi : ≥ 50 dk Basınç Dayanımı : M5 Su emme : $\geq 2,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{dk}^{0.5}$ Su Buharı Geçirgenliği : 15/20 Basınç Dayanımı : M5 Sertleşmiş Harcın Kuru Yığın Yoğunluğu : $1500 \pm 200 \text{ kg/m}^3$
Arslanlı Alçı ve Hammaddeleri Tic. San. A.Ş. 3. Organize San. Bölgesi PK: 23269 Yazıkonak/ELAZIĞ 12	Agrega En Büyük Tane Boyutu : $\leq 2 \text{ mm}$ Düzeltililebilme Süresi : ≥ 4 dk Yangın Sınıfı : A1
TS EN 998-2 Tasarlanmış ince katmanlı(T) Kagir harcı	Tehlikeli Maddeler : Bulunmamaktadır.