

ARKİM ARASTAR /5311

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, dolgulu iç ve dış cephe astarı.

■ Uygulama alanı

-Yapıların iç ve dış cephelerinde emiciliği yüksek yüzeylerde, dekoratif sıvaların ve dış cephe kaplamaların altına, çimento esaslı sıva üzerine, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, eski boyalı yüzeylerde, aderansı arttırmak ve son kat hazır sıva veya dış cephe kaplamaların tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama özellikleri

-Kuruma süresi: 6 saat
-Uygulama sonrası bekleme süresi: 24 saat
-Yoğunluğu: 1,75 g/cm³
-İncelticisi: su

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

■ Yüzey hazırlığı

-Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.
-Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda ve eski sentetik bazlı yüzeylerde kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.
-Negatif taraftan su veya tuz kusması gözlenen yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve tozlamamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce ARKİM ARREPAIR THIN - ARKİM ARREPAIR THICK ve ARKİM ARLATEX karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilmelidir.
-Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
-Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.

■ Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, rulo

■ Uygulama

-Uygulama öncesinde ARKİM ARASTAR iyice karıştırılmalıdır.
-ARKİM ARASTAR hacimce 1/1 oranında su ile seyreltilip, iyice karıştırıldıktan sonra, fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile yüzeye uygulanmalıdır.
-Alçı panel veya macunlu yüzeyler üzerine, yarı mat boyaların altına yapılacak uygulamalarda ARKİM ARASTAR'ın seyreltilme oranı hacimce 1/2 - 1/3 olmalıdır.
-ARKİM ARASTAR uygulamasından 6 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına geçilmelidir.
-Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
-Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
-Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
-Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

■ Tüketim

Yaklaşık 150-250 g/m² (0,2-0,4 mm kalınlık için)

• Ambalaj

-20 kg plastik kova,
- Kasada 18 ve 36 adet

▪ Fiziki hali

-Beyaz, sıvı

• Depolama Şartları

-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.