

ARSELANS TAVAN /6020**■ Tanımı**

Akrilik emülsiyon esaslı, mat, pürüzsüz görünüşe sahip beyaz iç cephe tavan boyasıdır.

■ Uygulama alanı

- Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 4 saat
- Uygulama sonrası bekleme süresi: 24 saat
- Yoğunluğu: 1,6 g/cm³
- İncelticisi: su

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, yağ, is ve kirlenmeler iyice temizlenmeli, gerekirse su ile yıkanarak silinmelidir. Hacimce %20 su ile inceltiilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak 1-2 saat beklenmelidir.
- Negatif taraftan su veya tuz kusması gözlenen yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

- Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.
- Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

■ Uygulama aletleri

Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılabilir.

■ Uygulama

-Uygulamaya başlamadan önce iyice karıştırılmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile 2 kat halinde uygulanmalıdır. Arselans Tavan hacimce % 20 oranında su ile inceltiilerek homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ve en az 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı min. +5 °C olmalıdır. Uygulama aletleri kullanımdan sonra hemen su ile yıkanmalıdır.

■ Tüketim

Tek katta m²' de yaklaşık olarak 110-140 gr kullanılır.

• Ambalaj

- 17,5 kg plastik kova,
- 27 ve 36 adet olarak paletlenir.

■ Fiziki hali

-Beyaz, sıvı

• Depolama Şartları

-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.