

ARSELANS SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI**PREMIUS /6550****■ Tanımı**

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipeksi mat, yüksek örtücülüğe sahip, silinebilir dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

■ Uygulama alanı

- Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

■ Uygulama özellikleri

-Kuruma süresi: 4 saat

-Uygulama sonrası bekleme süresi: 24 saat

-Yoğunluğu: 1,6 g/cm³

-İncelticisi: su

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Arselans Arastar ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Arselans Silikonlu İç Cephe Boya uygulaması öncesinde Arselans Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanmalıdır.

■ Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,

-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.

-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

-Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.

-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

■ Uygulama aletleri

Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılabilir.

■ Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce Arselans Silikonlu İç Cephe Boyası iyice karıştırılmalıdır. Arselans Silikonlu İç Cephe Boyası hacimce %10-15 oranında su ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile 2 kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ve en az 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı min. +5 °C olmalıdır. Uygulama aletleri kullanımdan sonra hemen su ile yıkanmalıdır.

■ Tüketim

Tek katta m²'de yaklaşık olarak 110-130 gr kullanılır.

■ Performans Bilgileri

Parlaklık	: Yarı Mat
Yaş Ovalama Direnci	: Sınıf 1
Tane Büyüklüğü	: İnce
Örtme Gücü	: Sınıf 2 (5 m ² /L)

• Ambalaj

20 kg plastik kova,

■ Fiziki hali

-Beyaz ve renk kartelası renkleri

• Depolama Şartları

-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.