

ARSELANS SİLİTECH GRENLI / 6220**■ Tanımı**

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı silikon katkılı rulo ile uygulanabilen ve mercan rulo ile desen verilen, mat, grenli ince dış cephe kaplamasıdır.

■ Uygulama alanı

- Beton, brüt beton, çimento bazlı sıvalar, gaz beton, betopan, mdf, mineral esaslı yüzeyler, tuğla, prefabrik yapı elemanları, kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde, hatalı yüzeylerde yüzeye desen vermek amacıyla kullanılır.

■ Uygulama özellikleri

-İlk kuruma süresi: 8 saat
Son kuruma süresi: 24 saat

■ Yüzey hazırlığı

-Arselans Silitech Grenli uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa macun veya çimento esaslı yüzey düzeltme malzemeleri(Arkim Arrepar Thin ve Arkim Arrepar Thick) ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama öncesinde yüzey gerekli ise nemlendirilmeli veya ARSELANS ARASTAR ile astarlanmalıdır.

■ Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Yatay ve 45° altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.

■ Uygulama aletleri

Dış cephe rulosu ve mercan rulo

■ İnceltme

Kullanıma hazırdır(İstenildiğinde maksimum %5 su ile inceltilir).

■ Uygulama

-Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.
-Yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmelidir(28 gün)
-Boya uygulamasından önce yüzey Arselans Arastar ile astarlanarak, aderans güçlendirilir ve boya sarfiyatı azalır.
-Astar ve Arselans Silitech Grenli boya arasında 2 saat beklenilmesi gerekmektedir.
-Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

■ Tüketim

Yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kg ile 1 - 1,5 m² alan boyanabilir.

• Referans Standartları

-TS 7847
-G İşaretleme
-Bayındırlık Poz No: 27.560/7 - 25.048/13

• Ambalaj

-20 kg'lık plastik kova

• Depolama Şartları

- Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında 5 - 30 °C arasında 24 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.