

ARSELANS SİLİTECH SAF AKRİLİK BOYA 6140**■ Tanımı**

100% saf akrilik emülsiyon esaslı, tamamen su geçirimsiz, uzun ömürlü, nefes alan, alkaliye dayanıklı, yarı parlak son kat dekoratif dış cephe boyasıdır.

■ Uygulama alanı

- Beton, brüt beton, çimento bazlı sıvalar, gaz beton, betopan, mineral esaslı yüzeyler, tuğla, prefabrik yapı elemanları, kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde kullanılır.

■ Uygulama özellikleri

-İlk kuruma süresi: 2 saat
-İkinci kat uygulama: 2 saat
Son kuruma süresi: 24 saat

■ Yüzey hazırlığı

- ARSELANS SAF AKRİLİK uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa macun veya çimento esaslı yüzey düzeltme malzemeleri(Arkim Arrepar Thın ve Arkim Arrepar Thick) ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama öncesinde yüzey gerekli ise nemlendirilmeli veya ARSELANS ARASTAR ile astarlanmalıdır.

■ Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.

■ Uygulama aletleri

Dış cephe rulosu, fırça

■ Uygulama

-Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.
-Yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmelidir(28 gün)
-Boya uygulamasından önce yüzey Arselans Arastar ile astarlanarak, aderans güçlendirilir ve boya sarfiyatı azalır.
-Astar ve her kat boya arasında 2 saat beklenilmesi gerekmektedir.
-Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

■ Tüketim

Yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kg ile tek katta
Mineral yüzeylerde 4,5 - 5 m2 alan boyanabilir.
Sıvalı yüzeylerde 6,5 - 7,5 m2 alan boyanabilir.

• Referans Standartları

-TS 7847
-G İşaretleme
-Bayındırlık Poz No: 27.560/7 - 25.048/13

• Ambalaj

-20 kg'lık plastik kova

• Depolama Şartları

- Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında 5 - 30 °C arasında 24 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.