

ARSELANS ANTİPAS 6900**■ Tanımı**

Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan sentetik astardır.

■ Uygulama alanı

İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

■ Uygulama özellikleri

Yoğunluğu (20°C , gr/cm³):1,3 - 1,5 (Renge bağlı olarak)

Kuruma Süreleri (20°C):

Toz kuruma : 5-6 saat

Dokunma kuruma: 2-3 saat

Tam kuruma : 12-15 saat

Katı Maddde: 56 (Renge bağlı olarak)

Tiner:Endüstriyel tiner (941-0412)

Boyanabilme Alanı: Tek katta 56 µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulandığında 1 lt ile 13-15 m² alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç)

■ Yüzey hazırlığı

Yüzeyler kir, pas, eski ve kabarmış boya kabartılarından tümüyle temizlenmeli ve zımparalanmalıdır.

■ Uygulama şartları

Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Çiğlenme noktası civarında ve ıslak nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız. Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık 10°C ve 35°C nin aralığında olması ve bağıl nem oranının ise %70'in üstüne çıkmaması gereklidir. Uygun uygulama koşullar için boyanın kendi sıcaklığının 12°C altına

düşmemesi gereklidir. Boyada yoğunlaşma gözlenmemesi için uygulanacak materyalin yüzey sıcaklığının çiğlenme noktasının en az 3°C üstünde olmalıdır.

■ Uygulama aletleri

Airless tabanca, pistole.

■ Uygulama

Arselans Rapid Boya, endüstriyel tiner ile %10-15 oranında inceltilmeli ve pistole açısı 40° - 80° arasında olacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama 2-3 saat sonra yapılması önerilir.

■ Tüketim

Yaş film kalınlığı (mikron) :75-78

Kuru film kalınlığı (mikron) :56

Sarfiyat (m² /L) :13-15

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

*Uygun kuruma için ortamın nemi %4 ü geçmemeli ve iyi havalandırılması gereklidir.

• Ambalaj

18 Kg'lık teneke kovalarda ambalajlanır.

■ Fiziki hali

-Ral Kataloğu Renklerinden Üretilmektedir.

• Depolama Şartları

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5°C ile 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

Genel Bilgiler

Görünüm	Beyaz ve Renk Kartelası
Raf Ömrü	Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj	18 kg Teneke kova

Uygulama Özellikleri

Uygulama Sıcaklığı	(+5 C ile (+35 C) Arası
İnceltme (Rulo ve Fırça İle)	%10-%15 arasında endüstriyel tiner ile
Tüketim (m ² /L)	13-15
	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Performans Bilgileri

Yoğunluğu (20°C , gr/cm ³)	0,98 - 1,38 (Renge bağlı olarak)
Toz kuruma	5-6 saat
Dokunma kuruma	2-3 saat
Tam kuruma	12-15 saat
Katı Maddde	56 (Renge bağlı olarak)
Tiner	Endüstriyel tiner (941-0412)

Not:Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 C ve %50 bağıl nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarında değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün standart gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar farklı gözlenebilir.

Referans Standartlar

Bayındırlık Pozu No:15.540.1102